

# Primer PA

**Primer na bázi syntetických pryskyřic v rozpouštědle, připravený k přímému použití pro aplikaci před použitím přípravku Adesilex PA**



## **OBLASTI POUŽITÍ**

Výrobek se používá k přípravě podkladů v interiéru před lepením dřevěných podlah s použitím lepidla **Adesilex PA**.

## **Některé příklady použití**

- Penetrační přípravek pro ukotvení prachových částic na povrchu a ke zpevnění cementových a anhydritových povrchů před lepením parket.

## **TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

**Primer PA** je roztok syntetických pryskyřic v lihovém rozpouštědle s velmi rychlým průběhem odpařování. Nízká viskozita roztoku zaručuje velmi dobrou penetrační schopnost a lihové rozpouštědlo díky své vysoké odvětrávací schopnosti umožňuje vytvrzení primeru ve velmi krátkém čase.

Po odvětrání rozpouštědla fixují syntetické pryskyřice případné zbytky prachu na povrchu podkladních vrstev.

**Primer PA** neobsahuje vodu a je připraven k přímému použití.

## **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

- vhodný pouze pro interiéru.
- **Primer PA** používejte pouze na savé podklady.

- Při lepení parket po předchozím ošetření podkladu **Primerem PA** používejte pouze lihová lepidla (např. **Adesilex PA**). Výrobek není kompatibilní s dvousložkovými ani jednosložkovými polyuretanovými lepidly.

- V průběhu zpracování výrobku pracujte v dobře větraných prostorách a zamezte vzniku jiskření; nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

- Zamezte tvorbě povrchové "slupky", výrobek musí zcela vsáknout do podkladu.

## **ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ** **Příprava podkladu**

Ošetřovaný podklad musí být vyschlý, čistý, dostatečně rovný pro lepení parket, bez mastnot, olejů, nátěrů, starých vyrovnávacích stěrek a případných dalších látek, které mohou negativně ovlivnit penetrační schopnost **Primeru PA**.

Anhydritové podklady musí být přebroušeny a z povrchu musí být dokonale odsátý prach.

Musí být dodrženy předepsané hodnoty max. zbytkové vlhkosti doporučené pro lepení parket: max. 2% pro cementové podklady, max. 0,5% pro anhydritové potěry.

## **Zpracování**

**Primer PA** je připraven k přímému použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)	
SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutý roztok
Barva:	červená
Hustota (kg/l):	0,85
Obsah sušiny (%):	10
Viskozita dle Brookfielda (mPa·s):	30
Skladovatelnost:	24 měsíců
Zdravotní závadnost dle 1999/45 CE:	ano, snadno vznítitelný. Před použitím prostudujte odstavec "Bezpečnostní předpisy pro přípravu a zpracování na stavbě" a informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu
Celní zařídění:	3208 90 91
SLOŽENÍ A VLASTNOSTI SMĚSI	
Přípustná teplota při zpracování:	od +10°C do +35°C
Ředění:	žádné, připraveno k přímému použití
Doba vysychání před lepením:	až není cítit zápach po rozpouštědle a dojde k úplnému vyschnutí (nejméně 20-30 minut)

Promíchejte výrobek ve vědru a naneste na povrch štětcem, válečkem, konví nebo hladítkem.

Před lepením dřevěných podlah přípravkem **Adesilex PA** počkejte, až dojde k odpaření rozpouštědla (nejméně 20-30 minut).

#### Čištění

Očistěte nástroje a obaly a případné skvrny odstraňte lihem.

#### SPOTŘEBA

V závislosti na porézności a savosti ošetřovaného povrchu. Obecně se

pohybuje mezi 100 až 600 g/m<sup>2</sup>.

#### BALENÍ

Výrobek se dodává v 10 kg plechových nádobách.

#### SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném balení a suchém prostředí.

#### BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A APLIKACI VÝROBKU

Výrobek obsahuje snadno vznítitelná rozpouštědla. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a při nebezpečí jiskření.

Při manipulaci s výrobkem nekuřte a vyvarujte se vdechování výparů. Používejte veškeré předepsané ochranné pomůcky pro zamezení styku s kůží a očima. Výrobek používejte pouze v dobře větraných místnostech.

Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

### **UPOZORNĚNÍ**

*Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto*

*je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách [www.mapei.cz](http://www.mapei.cz), [www.mapei.it](http://www.mapei.it) a [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



# Primer PA



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

Jakákoliv reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

276-2-2011

(CZ) A.G. BETA