

Primer 3296

Akrylový penetrační nátěr ve vodní disperzi se silnou penetrační schopností určený ke zpevnění slabých a sprašných povrchů



OBLASTI POUŽITÍ

Primer 3296 je určen ke zpevnění a zlepšení vlastností nesoudržných a sprašných povrchů. Je vhodný i pro použití v exteriéru, pro povrchové zpevnění podkladů na bázi cementu, omítek, zdiva z plných cihel, pískovce, tufu, porézních kamenů, cementových a vápenných jádrových omítek.

Některé příklady použití

- Příprava povrchové sprašných potěrů před pokládkou parket s použitím vinylových lepicích tmelů.
- Penetrační nátěr před aplikací vyrovnávacích a vyhlazovacích cementových stěrek.
- Penetrační nátěr pro vyrovnávací a vyhlazovací cementové stěrky.
- Impregnace sprašných cementových spár ke snížení jejich poréznosti a nasákavosti (pro použití v interiéru).
- Zpevnění povrchů cementových omítek, tufu a pískovce.
- Impregnace starého zdiva, kleneb apod z pohledových cihel v interiéru, pro snížení jejich sprašnosti.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Primer 3296 je penetrační nátěr z akrylových polymerů ve vodní disperzi, tvořený velmi jemnými částicemi, což mu umožňuje vysokou penetrační schopnost, a to i na málo porézních površích. **Primer 3296** zpevňuje povrchy, snižuje jejich poréznost a současně jim dodává dobrou mechanickou pevnost. Pokud se **Primer 3296**

používá jako penetrační nátěr před aplikací samonivelačních vyrovnávacích stěrek, omezuje tvorbu vzduchových bublin, zabraňuje jejich příliš rychlému vysychání, umožňuje dokonalejší roztékání samonivelačních hmot a zlepšuje jejich přidrženost k podkladu.

Primer 3296 je nedráždivá disperzní hmota bez zápachu, vhodná pro použití v prostředí s přítomností osob nebo v obydlených prostorách. U podkladů ošetřených **Primerem 3296** nedochází působením agresivních atmosférických vlivů (déšť, vlhkost, sluneční záření, apod.) k jejich poškození, a díky značné zpevňující schopnosti **Primeru 3296** jsou tyto povrchy mnohem trvanlivější.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **Primer 3296** nepoužívejte na nesavé povrchy.
- **Primer 3296** nepoužívejte na vlhké povrchy nebo povrchy vystavené vztlínající vlhkosti.
- Zabraňte tvorbě povrchového povlaku. Výrobek musí dokonale vsáknout do podkladu.
- Při lepení parket na podklad ošetřený **Primerem 3296** používejte pouze vinylové lepicí tmely (**Adesilex LC/R**, apod). Tento výrobek není slučitelný s jednosložkovými ani dvousložkovými polyuretanovými lepicími tmely.
- Je-li podklad ošetřen větším množstvím **Primeru 3296** ověřte si před následným lepením nebo vyrovnáváním podkladu karbidovým vlhkoměrem jeho zbytkovou vlhkost.

Primer 3296



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	kapalina
Barva:	duhová
Objemová hmotnost (kg/l):	1,01
Obsah sušiny (%):	15
Viskozita dle Brookfielda (mPa·s):	20 (# 1 - rpm 10)
Skladovatelnost:	12 měsíců. Chraňte před mrazem
Klasifikace nebezpečných látek podle směrnice 1999/45 CE:	žádná. Před použitím prostudujte Bezpečnostní předpisy pro přípravu a použití, informace na obalu a v Bezpečnostním listu
Celní zatřídění:	3906 90 00

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)

Pracovní teplota:	od +5°C do +35°C
Mísící poměr:	neředěný, 1:1 nebo 1:2 v závislosti na savosti podkladu
Čekací doba před lepením:	2 hodiny
Doba vyschnutí:	24 hodin

- Nepoužívejte na anhydridové podklady.

ZPŮSOB POUŽITÍ Příprava podkladu

Ošetřovaný povrch musí být suchý, čistý a zbavený mastnoty, oleje, nátěrů a dalších látek, které by bránily účinné penetraci Primeru 3296 do podkladu.

Nanášení

- Při použití jako penetrační nátěr pro ošetření sprašných potěrů před pokládkou parket:
Primer 3296 zředíte vodou v poměru 1 : 1 nebo 1 : 2 v závislosti na savosti podkladu. Roztok nanášejte na podklad plochým štětcem, mopem, válečkem nebo nástřikem. Pokládku parket lze provádět cca po 2 hodinách vinylovým lepicím tmelem (jako je Adesilex LC, LC/R nebo LC/RP).
- Při použití jako penetrační nátěr před aplikací samonivelačních nebo tixotropních vyrovnávacích hmot z řady výrobků MAPEI:

Primer 3296 zředíte vodou v poměru 1:1 nebo 1:2 v závislosti na savosti podkladu. Roztok nanášejte válečkem nebo plochým štětcem. Vyrovnání provádějte po vytvrzení penetračního nátěru (po cca 2 hodinách).

- Pro povrchové zpevnění cementových omítek, tuffu, pískovce a jako impregnace ke snížení sprašnosti starého zdiva, kleneb apod. z pohledových cihel Primer 3296 naneste na ošetřovaný povrch tlakovým stříkacím zařízením, válečkem nebo štětcem: V případě ošetření velmi savého povrchu může být nátěr aplikován vícekrát s několikaminutovými přestávkami mezi jednotlivými nátěry (nástřiky). Obvykle jsou pro dokonalé nasycení podkladu dostačující 2-3 pracovní kroky.
- Jako impregnace pro zvýšení odolnosti a snížení poréznosti a nasákavosti cementových spár (použití v interiéru a pro obklady s glazovaným nebo nesavým povrchem).

Neředěný **Primer 3296** naneste štětcem přímo na povrch spáry. Pokud dojde při ošetření spár k potřísnění obkladů, počkejte až vsákne do hloubky spár (cca 5-10 minut) a teprve potom očistěte povrch dlažby vlhkou houbou.

Čištění

Nářadí a nádoby umyjte ihned po použití vodou. Případné zbytky zaschlého produktu lze odstranit **Pulicolem**.

SPOTŘEBA

Spotřeba závisí na savosti a poréznosti povrchu. Obvykle se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 0,5 kg/m².

BALENÍ

Primer 3296 se dodává v plastových kanystrech po 5 a 10 kg.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců v původním uzavřeném obalu na suchém místě. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Primer 3296 není podle současných norem považován za zdraví škodlivý. Doporučuje se

však dodržovat všechna bezpečnostní opatření běžná pro práci s chemikáliemi. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za orientační a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného používání výrobku.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz a www.mapei.com

Primer 3296

