

**MAPEI**

Colorite Matt

**Vodou ředitelná paropropustná
barva pro ochranu a dekorativní
úpravu stěn v interiéru**

ZVÝŠENÁ PAROPROPUSTNOST

VÝBORNÁ KRYCÍ SCHOPNOST

OBLASTI POUŽITÍ

Nátěry všech starých, nových i stávajících povrchů opatřených nátěrem v interiéru, s požadavkem poskytnout podkladu příjemný matný a hladký estetický vzhled s vysokým stupněm bělosti.

Speciální receptura výrobku jej činí obzvláště vhodným pro nátěr povrchů na bázi cementu, vápna a sádry, u kterých je třeba zajistit jednotnou ochranu povrchu s vynikající propustností vodních par.

Typické příklady použití

- Nátěr všech stěn, omítek a stěrek na bázi cementu, vápna, nebo sádry v interiéru, jak nových, dobře vyzrálých, tak starých, za předpokladu, že jsou soudržné, mají dostatečnou přídržnost k podkladu a nejsou sprašné.
- Nátěr povrchů v interiéru se stávajícím nátěrem za předpokladu, že má dostatečnou přídržnost k podkladu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Colorite Matt je vodou ředitelná barva pro použití v interiéru, se zvýšenou krycí schopností a vysokým stupněm bělosti, na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi a s obsahem vybraných plniv.

Colorite Matt, aplikovaný v interiéru, má dobrou přídržnost ke všem typům stěn, omítek, stěrek a starým nátěrům dostatečně přikotveným k podkladu.

Colorite Matt chrání podklad a současně mu propůjčuje jednotný, příjemný matný estetický vzhled, který je sametový na dotek.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

POPIS

Vodou ředitelná paropropustná barva pro ochranu a dekorativní úpravu stěn v interiéru

POUŽITÍ

- Nátěr všech starých, nových a nátěrem opatřených povrchů v interiéru, u kterých je podkladu třeba poskytnout příjemný matný hladký estetický vzhled a trvalou ochranu proti agresivním vlivům prostředí.
- Nátěr všech stěn, omítek a stěrek na bázi cementu, vápna, nebo sádry v interiéru, jak nových, dobře vyzrálých, tak starých, za předpokladu, že jsou soudržné, mají dostatečnou přídržnost k podkladu a nejsou správné.
- Nátěr na staré podklady v interiéru dostatečně ukotvené k podkladu.

VLASTNOSTI

Vzhled:	pastovitá tekutina
Obsah sušiny (%):	65
Objemová hmotnost (g/cm ³):	cca 1,65
Teoretická výtěžnost na vrstvu (m ² /kg):	5-6
Koeficient propustnosti vodních par (μ) (UNI EN ISO 7783-2):	20
Odolnost proti prostupu vodních par odpovídající 0,15 mm suché vrstvy S _D (m):	0,03

PŘÍPRAVA

Zředte **Colorite Matt** 15-20% vody a míchejte tak dlouho, až je směs zcela homogenní.

VYSYCHÁNÍ

na vzduchu

Přetíratelnost:

po 24-28 hodinách

Colorite Matt je k dispozici v široké škále barev systému automatického barvení **ColorMap®**.

ZPŮSOBY POUŽITÍ

Příprava podkladu

Povrchy určené k ošetření musí být dobře vyzrálé, dokonale čisté, soudržné a suché. Odstraňte veškeré nesoudržné části a zbytky tuků a mastnot, přítomné na povrchu.

Utěsněte možné trhliny a praskliny a opravte části nesoudržné s podkladem.

Uzavřete porézní povrch a vyhladte eventuální nedokonalosti podkladu.

Naneste **Malech**.

Abyste se vyhnuli jevu "zesklovatění" primeru na stěnách, doporučujeme **Malech** zředit vodou v poměru, závislejícím na typu podkladu (na bázi cementu, sádry a vápna) a jeho savosti; nejčastěji se doporučuje ředění **Malech**: voda v poměru 2:1 pro více savé povrchy, nebo 1:1 pro méně savé povrchy.

Pro snadnější aplikaci se dále doporučuje **Malech** (bezbarvý) potom, co se naředí podle výše uvedeného způsobu, následně smíchat

s cca 20-30% výrobku **Colorite Matt** zvolené barvy, aby byla snadněji rozeznatelná část povrchu, na kterou už byl primer nanesen, což přináší současně výhodu nanesení částečně krycí základní vrstvy.

Tento způsob je vhodný především v případě, kdy se při konečném nátěru předpokládá nanášení jasného málo krycího barevného odstínu (jasné odstíny červené, žluté a zelené). Po uplynutí 12-24 hodin po aplikaci **Malechu** pokračujte nanášením **Colorite Matt**.

Příprava výrobku

Zředte **Colorite Matt** 15-20% vody a dbejte na to, aby byl výrobek dobře promíchaný, přitom si můžete pomoci použitím nízkootáčkového míchacího zařízení. Pro přípravu menšího množství směsi doporučujeme smíchat s vodou celé balení výrobku **Colorite Matt** dříve, než začnete oddělovat část z původního balení.

Nanášení výrobku

Colorite Matt se nanáší štětcem, válečkem, nebo nástřikem na zaschnutý **Malech**.

Systém předpokládá nanesení nejméně dvou vrstev výrobku **Colorite Matt** s odstupem 24 hodin při normálních podmínkách vlhkosti a teploty.

Předpisy pro přípravu a aplikaci na stavbě

- Neprovádějte aplikaci při teplotě pod +5°C.
- Neprovádějte aplikaci při vlhkosti nad 85%.
- Neprovádějte aplikaci na povrchy v exteriéru.

Čištění

Štětce, válečky a nástroje použité při zpracování výrobku lze očistit vodou předtím, než **Colorite Matt** zaschne.

SPOTŘEBA

0,3-0,4 kg/m² (na 2 vrstvy nátěru).

BALENÍ

Colorite Matt je dodáván v plastových vědrech 5 a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek je skladovatelný po dobu 24 měsíců, je-li umístěn v suchém prostředí, daleko od zdrojů tepla a při teplotě mezi +5°C a +30°C. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Colorite Matt není považován za nebezpečný ve smyslu stávající norem a směrnic týkajících

se zařídění tohoto výrobku. Doporučujeme dodržovat běžná opatření pro manipulaci s chemickými výrobky. V případě, že je výrobek používán v uzavřené místnosti, doporučujeme ji dostatečně větrat.

Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com

SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Nátěr stěn, omítek, stěrek na bázi cementu, vápna a v interiéru, jak na nové, dobře vyzrálé povrchy, tak na ty staré, za předpokladu, že jsou dobře vyzrálé a nesprávné. Nátěr na staré nátěry nanášené v interiéru a dobře přídržné k podkladu se provádí nanesením hladkého matného nátěru na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi (**Colorite Matt** firmy MAPEI S.p.A.). Výrobek je třeba nanášet nejméně ve dvou vrstvách pomocí štětce, válečku, nebo nástřikem a po předchozí aplikaci vhodného primeru (**Malech** firmy MAPEI S.p.A.).

Výrobek musí splňovat následující vlastnosti:

Barva:	výběr podle vzorníku barev výrobce
Vzhled:	pastovitá tekutina
Obsah sušiny (%):	65
Objemová hmotnost (g/cm ³):	cca 1,65
Teoretická výtěžnost na vrstvu (m ² /kg):	5–6
Koeficient propustnosti vodních par (μ) (UNI EN ISO 7783-2):	20
Odolnost proti prostupu vodních par odpovídající 0,15 mm suché vrstvy S _D (m):	0,03



Colorite
Matt



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

6201-4-2012

Jakákoliv reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace
je zakázána a může být postihována dle zákona.

(CZ) A.G. BETA