

Dursilite

Base Coat

**Probarvený hladký
základní akrylový nátěr**

SJEDNOCUJÍCÍ

ADHEZNÍ MŮSTEK

OBLASTI POUŽITÍ

- Sjednocující a vyhlazující probarvený základní nátěr s dobrou krycí schopností na všechny typy podkladů v interiéru i exteriéru.
- Sjednocující a vyhlazující probarvený základní nátěr s dobrou krycí schopností na nové, vyztřelé cementové podklady a nové povrchy na bázi vápna nebo sádky před aplikací povrchových nátěrů řady **Dursilite** nebo **Colorite**.
- Sjednocující a vyhlazující probarvený základní nátěr s dobrou krycí schopností na staré cementové podklady a staré stěrky na bázi vápna nebo sádky, pokud nejsou degradované, správné a nejsou opatřeny nátěrem před aplikací povrchových nátěrů řady **Dursilite** nebo **Colorite**.
- Sjednocující a vyhlazující probarvený základní nátěr s dobrou krycí schopností na staré nátěry, které mají dobrou přídržnost k podkladu před aplikací povrchových nátěrů řady **Dursilite** nebo **Colorite**.
- Sjednocující a vyhlazující probarvený základní nátěr s dobrou krycí schopností na sádkokarton před aplikací povrchových nátěrů řady **Dursilite** nebo **Colorite**.
- Sjednocující a vyhlazující probarvený základní nátěr s dobrou krycí schopností umožňující aplikaci zářivých nebo jemných odstínů maleb v interiéru a exteriéru, které obecně nemají dobrou krycí schopnost.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Konzistence:	hustá tekutina
Barva:	bílá, barvy ze vzorníku MAPEI nebo široká škála barev vytvořených automatickým systémem barvení ColorMap®
Hustota (EN ISO 2811-1) (g/cm³):	cca 1,65
Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%):	cca 68
Viskozita dle Brookfielda (mPa·s):	cca 6 000

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Poměr ředění:	určen k okamžitému použití nebo se může ředit 5% vody
Čekací doba mezi jednotlivými nátěry:	nejméně 24 hodin při běžné vlhkosti a teplotě, v každém případě, až je předchozí vrstva zcela vyschlá
Přípustná pracovní teplota:	+5°C až +35°C
Spotřeba (kg/m²):	0,2-0,4 (1 vrstva)

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI

Obsah VOC ve výrobku ve stavu, jak je připraven k použití (bílá varianta) (Evropská směrnice 2004/42/EC) (g/l):	≤ 10
Obsah VOC ve výrobku ve stavu, jak je připraven k použití (barevná varianta) (Evropská směrnice 2004/42/EC) (g/l):	≤ 25
Koeficient odolnosti proti prostupu vodních par (μ) (EN ISO 7783):	25
Odolnost proti prostupu vodních par odpovídající 0,15 mm silné suché vrstvě S _D (m) (EN ISO 7783):	0,0038

Některé příklady použití

Dursilite Base Coat se používá na přípravu povrchů ke sjednocení jejich savosti a zvýšení přídržnosti následně nanášených maleb.

Dursilite Base Coat lze použít ke sjednocení povrchu za účelem vytvoření jednotného vzhledu a překrytí barevných odlišností.

Aplikace bílé barvy nebo barvy podobné finální úpravě pomáhá účinným způsobem sjednotit systém povrchové úpravy stěn v případě, kdy jsou požadovány výrazné barvy, které obvykle nemají dostatečnou krycí schopnost.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dursilite Base Coat je probarvený výrobek na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a tříděného plniva. Sjednocuje savost podkladu a zvyšuje přídržnost následně nanášených povrchových vrstev řady

Dursilite a **Colorite**. Povrchy v interiéru a exteriéru ošetřené **Dursilite Base Coat** jsou hladké, na dotek sametové, což usnadňuje aplikaci maleb a zajišťuje jejich vyšší přídržnost k podkladu. **Dursilite Base Coat** je k dispozici v široké škále barev, které je možné získat prostřednictvím automatického systému barvení **ColorMap**.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Dursilite Base Coat** na kovové povrchy.
- Nepoužívejte **Dursilite Base Coat** při teplotě nižší než +5°C a vyšší než +35°C.
- Nepoužívejte **Dursilite Base Coat** při vlhkosti vyšší než 85%.
- Nepoužívejte **Dursilite Base Coat** blíž-li se déšť a ve větrném nebo slunečném počasí.
- Nenanášejte **Dursilite Base Coat** na správné nebo nesoudržné povrchy.
- Nepoužívejte **Dursilite Base Coat** na odvlhčovací omítky.
- Dursilite Base Coat** není zpevňující nátěr, proto by se nikdy neměl nanášet na nesoudržné povrchy, které nemají dobrou přídržnost k podkladu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Nové povrchy určené k povrchové úpravě a případné lokální opravy provedené vhodnými maltami musí být vyztřálé, dokonale čisté,

pevné a vyschlé. Z povrchu odstraňte všechny zbytky olejů a mastnot a nedostatečně soudržné vrstvy. Utěsněte všechny trhliny a opravte poškozená místa. Uzavřete poréznost povrchu a vyhladte nerovné části podkladu s použitím vyrovnávací hmoty na bázi cementu, vápna nebo sádry řady **Planitop**.

Příprava výrobku

Dursilite Base Coat se může použít neředěný nebo ředěný až 5 % čisté vody; dbejte na to, aby byl výrobek dokonale rozmíchaný, při přípravě použijte nízkootáčkové míchací zařízení. Pokud je potřeba použít pouze částečné množství výrobku, pečlivě rozmíchejte nejdříve **Dursilite Base Coat** v původní nádobě a pak teprve odlijte požadované množství.

Nanášení výrobku

Dursilite Base Coat před použitím dobře promíchejte, aplikaci provádějte obvyklým způsobem štětcem, válečkem nebo nástríkem. Při použití v exteriéru chraňte ošetřený povrch před deštěm nejméně 12 hodin. **Dursilite Base Coat** je přetíratelný po 24 hodinách. Je-li podklad zvláště znečištěný, nebo pokud je jeho barva zcela odlišná od požadovaného odstínu, zvažte nanesení dvou vrstev **Dursilite Base Coat**.

Čištění

Štětce, válečky a stříkací zařízení lze umýt vodou, dokud je **Dursilite Base Coat** ještě čerstvý.

SPOTŘEBA

Spotřeba je silně závislá na nasákavosti a hrubosti podkladu a na zvoleném způsobu aplikace. V běžných podmínkách je spotřeba 0,2-0,4 kg/m² a jednu vrstvu.

BALENÍ

Dursilite Base Coat se dodává v 5 e 20 kg plastových vědrech.

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců, pokud se skladuje v suchém prostředí, vzdálený od zdrojů tepla při teplotě od +5°C do 35°C. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Dursilite Base Coat není dle současných norem týkajících se zařazení směsí považován za nebezpečný. Doporučujeme však používat ochranné brýle a rukavice a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými výrobky. Probíhá-li aplikace v uzavřených prostorech, zajistěte dobré větrání. Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com



Náš závazek životnímu prostředí
Výrobky MAPEI pomáhají projektantům a stavitelům v realizaci inovativních projektů certifikovaných LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ve shodě s U.S. Green Building Council

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



Dursilite
Base Coat



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

6204-4-2014

Jakákoliv reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace
je zakázána a může být postihována dle zákona.

(CZ) A.G. BETA