

GRAFFITI BARRIER

OCHRANNÁ BARIÉRA ODOLNÁ PROTI GRAFFITI
PRO POVRCHY VŠEHO DRUHU

MÍSTA POUŽITÍ

- ochrana fasád z mramoru, granitu, nebo přírodního kamene před spreji
- ochrana porézních i neporézních pohledových ploch staveb

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Na každý povrch potenciálně použitelný ke graffiti např.:
- kamenné fasády přírodní všeho druhu
- cihlové fasády nebo cementové pohledové bloky
- cementové struktury
- nedekorované odolné omítky omyvatelné tlakovou teplou vodou
- dřevěné struktury dříve natřené

TECHNICKÉ ÚDAJE

WallGard GRAFFITI BARRIER je vodní emulze s polymerickým voskem jako specifickou ochranou proti graffiti. **WallGard GRAFFITI BARRIER** vnikne do pórů povrchu, avšak tento zůstane vzdušný, utvoří bariéru proti olejům a vodě, která zabrání graffiti proniknout do hloubky povrchu.

WallGard GRAFFITI BARRIER po jednom použití utvoří film, který žádným způsobem nezmění povrch. Na některém povrchu např. lesklý mramor, keramika nebo materiál méně savý je možno zmatnit povrch, který chceme ošetřit. V tomto případě se doporučuje provést zkoušku, aby výsledek byl sto procentní.

WallGard GRAFFITI BARRIER je jednoduše odstranitelný tlakovou teplou vodou (cca 80°C).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **WallGard GRAFFITI BARRIER** nepevněje povrch
- Neředte **WallGard GRAFFITI BARRIER** ředidlem ani vodou
- Neaplikujte **WallGard GRAFFITI BARRIER** na mokrý povrch nebo při dešti
- Neaplikujte **WallGard GRAFFITI BARRIER** při teplotě nižší než 8°C a vyšší než 35°C

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava plochy

Povrch, který budeme ošetřovat **WallGard BARRIER** musí být perfektně čistý a suchý. Odstraňte všechnu špinu, prach, mastnotu, olej, výkvět solí apod. opískováním nebo tlakovou vodou. Počkejte několik hodin a potom aplikujte **WallGard GRAFFITI BARRIER** na lehce vlhký povrch.

Příprava výrobku

WallGard GRAFFITI BARRIER je připraven k použití, nesmí být ředěn vodou ani ředidlem.

Aplikace výrobku

WallGard GRAFFITI BARRIER se aplikuje štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo bezvzduchovým stříkáním - tyto dva se doporučují zejména na nerovné nebo pórovité povrchy. Pro účinnou impregnaci stačí natřít pouze jednu vrstvu **WallGard GRAFFITI BARRIER**. Na pórezní povrch je lépe nanést dvě vrstvy **WallGard GRAFFITI BARRIER** v intervalu po dvaceti minutách ve 20°C.



Odstranění graffiti

Graffiti mohou být odstraněny použitím **WallGard GRAFFITI BARRIER** tlakovou teplou vodou (cca 80°C). Případné zbytky prostoupené do povrchu mohou být odstraněny **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** (rovněž produkt MAPEI), speciálním čisticím gelovým prostředkem (viz. Technický list). Po odstranění graffiti tlakovou teplou vodou, i na lehce vlhkém povrchu, aplikujte ochrannou vrstvu **WallGard GRAFFITI BARRIER**.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí a další povrchy lze před zaschnutím přípravku čistit dostatečným množstvím vody.

SPOTŘEBA

30-150 g/m² jeden nátěr dle porozity povrchu.

BALENÍ

Plastové nádoby 5 kg a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ

Na suchém místě o teplotě mezi +5°C a +30°C.

UPOZORNĚNÍ

Indikace a předpisy výše uvedené i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem považujte v každém případě za čistě indikativní, je nutno si je prověřit při praktickém použití; tudíž před použitím vybraného výrobku, ten kdo jej použije se musí ubezpečit zda byl vhodný pro předpokládání použití a v každém případě přejímá zodpovědnost, která by mohla vzejít z jeho použití.

LIKVIDACE

Zbylý materiál nechat vyschnout a likvidovat jako běžnou stavební suť.

TECHNICKÁ DATA:

Identifikační údaje o výrobku

Konzistence

Barva

Specifická váha

Viskozita Brookfield

Obsah sušiny

Skladovatelnost

Škodlivost CEE 88/379

Hořlavost

Celní zařazení

tekutina

bílá

980 kg/m³

30 cPs

14 %

12 měsíců v původních obalech

NE

NE

32091000

Údaje pro použití

Čas schnutí

Teplota při aplikaci

Spotřeba

20 min. při 20°C

od +8°C do +35°C

30 - 150 g/m²

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

- Na přípravek se nevztahuje Nařízení vlády č. 192/88 Sb., O jedech a jiných látkách škodlivých zdraví v platném znění, ani jiné předpisy, např. o karcinogenech.
- Při trvalém styku s pokožkou může způsobit její podráždění.
- Při vniknutí do očí může způsobit jejich podráždění.

První pomoc:

- při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošetřit reparačním krémem
- při zasažení očí neprodleně vymývat proudem čisté vlažné vody při násilně rozevřených očních víčkách nejméně 10 minut, neodzní-li podráždění očí v krátké době, vyhledat lékařskou pomoc
- při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Při práci je třeba používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně pokožky (pracovní oděv, pracovní rukavice) a očí (ochranné brýle,

obličejový štít). Osobní ochranné pomůcky musí být při práci s přípravkem udržovány v použitelném stavu a poškozené pomůcky je třeba ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při vážnějším poškození zdraví konzultovat s TIS: Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 21 Praha, tel. nepřetržitě: 02 - 29 38 68, 02 - 24 91 54 00.



internet: <http://www.mapei.cz>
e-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919