

Mapelux Lucida

**Lesklý metalizovaný vosk
s dvojitým zesíťováním
a vysokou odolností
proti opotřebení**



OBLASTI POUŽITÍ

Mapelux Lucida se používá ve veřejných prostorách, jakými jsou např. obchody, výstavní galerie, byty, kanceláře, apod. jako ochrana podlah vystavených silnému provoznímu zatížení, provedených s použitím **Mapefloor Systemu**, nebo pro usnadnění údržby podlah **Ultratop**.

Některé příklady použití

- Ochranný povlak pryskyřičných podlah **Mapefloor System** používaných v interiéru občanských staveb;
- Ochranný povlak samonivelačních podlah **Ultratop** v interiéru občanských staveb; jako jsou např. obchody, výstavní galerie, byty, apod.;
- Ochranný povlak aplikovaný po předchozí aplikaci povrchové úpravy dekorativních podlah systému **Ultratop** s plnivem **Dynastone Color** nebo přírodním kamenivem v interiéru občanských staveb, jako např. obchody, výstavní galerie, byty, apod.;

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapelux Lucida je lesklý metalizovaný vosk, vyznačující se vysokou odolností při provozním zatížení a častém mytí, a to i při použití velmi účinných čistících prostředků. Díky dvojitému zesíťování, které dokonale váže veškeré komponenty, umožňuje povrchová vrstva **Mapelux Lucida** snadné odstranění nečistot, způsobených provozem jednoduchým umytím.

Mapelux Lucida je velmi tekutý přípravek se snadným a rychlým nanášením na podlahu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- neprovádějte aplikaci při teplotách pod +10°C.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Před vlastním nanášením **Mapeluxu Lucida** se ujistěte, že od doby dokončení podlahy **Mapefloor System** uplynulo nejméně 24 hodin. Povrch podlah, provedených systémem **Ultratop** který byl nejprve následně povrchově ošetřen přípravky **Mapefloor Finish 50**, **Mapefloor Finish 52W**, **Mapecoat I 600W**, nebo **Keraseal** musí být zcela suchý. Teprve po vyschnutí uvedené vrstvy lze aplikovat **Mapelux Lucida**.

Zpracování výrobku

Aby byla zaručena dokonalá ochrana povrchu, musí být **Mapelux Lucida** nanesen na podklad ve dvou souvislých vrstvách křížem. Vhodným nástrojem (mopem) proveďte nanášení první vrstvy **Mapelux Lucida**. Po úplném zaschnutí první vrstvy naneste druhou vrstvu v příčném směru proti první vrstvě (křížem).

Čištění

Nářadí použité při zpracování **Mapelux Lucida** je třeba ihned po použití omýt vodou.

SPOTŘEBA

50 g/m²

BALENÍ

Mapelux Lucida je dodáván v kanystrech s obsahem 10 kg.

SKLADOVÁNÍ

Mapelux Lucida uložený v původních uzavřených obalech při teplotě +10°C až +30°C má skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVBĚ

Přípravek **Mapelux Lucida** není ve smyslu aktuálních norem klasifikován jako nebezpečný. Doporučujeme respektovat příslušné obecně platné pokyny pro manipulaci s chemickými prostředky. Bezpečnostní list je profesionálním zpracovatelům k dispozici na požádání.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

**Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání
a na stránkách Mapei
www.mapei.com
a www.mapei.cz**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Vzhled	emulze
Barva	bílo-modrá
Objemová hmotnost (g/cm ³):	1,036
Obsah sušiny (%)	23
Skladování	12 měsíců v původním uzavřeném obalu
Klasifikace nebezpečných látek podle normy 1999/45/CE:	Žádná Před použitím si prostudujte odstavec „Bezpečnostní pokyny pro přípravu a zpracování na stavbě“ a informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu.
Celní zařídění:	3814 00 90

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% relativní vlhkosti)

Přípustná teplota pro zpracování	od +10°C do +30°C
pH	8,4± 0,2

Mapelux Lucida



SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Ochrana povrchu pryskyřičných podlah vystavených silnému provoznímu zatížení (**Mapefloor System** MAPEI S.p.A.), nebo ošetření povrchu samonivelačních cementových podlah (**Ultratop** výrobce Mapei S.p.A.) pomocí matného metalizovaného vosku vyznačujícího se vysokou odolností proti provoznímu zatížení a častému mytí (**Mapelux Lucida** výrobce MAPEI S.p.A.).



MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

MAPEI S.p.A. - ITALY				MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.	
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY		MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA	