

Mapelux Opaca

**Matný metalizovaný
vosk s dvojitým
zesítováním a
vysokou odolností
proti opotřebení**



OBLASTI POUŽITÍ

Mapelux Opaca se používá ve veřejných prostorách, jakými jsou např. obchody, výstavní galerie, byty, kanceláře, apod. jako ochrana podlah showroomy, vystavených silnému provoznímu zatížení, provedených s použitím **Mapefloor Systemu**, nebo pro usnadnění údržby podlah **Ultratop**.

Některé příklady použití

- Ochranný povlak pryskyřičných podlah **Mapefloor System** používaných v interiéru občanských staveb;
- Ochranný povlak samonivelačních podlah **Ultratop** v interiéru občanských staveb; jako jsou showroomy, např. showroomy, obchody, výstavní galerie, byty, apod.;
- Ochranný povlak aplikovaný po předchozí aplikaci povrchové úpravy dekorativních podlah systému **Ultratop** s plnivem **Dynastone Color** nebo přírodním kamenivem v interiéru občanských staveb, jako např. obchody, výstavní galerie, byty, apod.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapelux Opaca je matný metalizovaný vosk, vyznačující se vysokou odolností při provozním zatížení a častém mytí, a to i při použití velmi účinných čistících prostředků. Díky dvojitému zesítování, které dokonale váže veškeré komponenty, umožňuje povrchová vrstva **Mapelux Opaca** snadné odstranění nečistot, způsobených provozem jednoduchým umytím.

Mapelux Opaca je velmi tekutý přípravek se snadným a rychlým nanášením na podlahu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Neprovádějte aplikaci při teplotách pod +10°C.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Před vlastním nanášením **Mapeluxu Opaca** se ujistěte, že od doby dokončení podlahy **Mapefloor System** uplynulo nejméně 24 hodin. Povrch podlah, provedených systémem **Ultratop** který byl nejprve následně povrchově ošetřenspeciálními výrobky na dokončení povrchu, musí být zcela suchý. Teprve po vyschnutí uvedené vrstvy lze aplikovat **Mapelux Opaca**.

Zpracování výrobku

Aby byla zaručena dokonalá ochrana povrchu, musí být **Mapelux Opaca** nanesen na podklad ve dvou souvislých vrstvách křížem.

Vhodným nástrojem (mopem) provedte nanesení první vrstvy **Mapelux Opaca**. Po úplném zaschnutí první vrstvy naneste druhou vrstvu v příčném směru proti první vrstvě (křížem).

Čištění

Nářadí použité při zpracování **Mapelux Opaca** je třeba ihned po použití omýt vodou.

SPOTŘEBA

50 g/m².

BALENÍ

Mapelux Opaca je dodáván v kanystrech s obsahem 10 kg.

Mapelux Opaca



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhled:	emulze
Barva:	bílo-modrá
Objemová hmotnost (g/cm ³):	1,036
Obsah sušiny (%):	23

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% relativní vlhkosti)

Přípustná teplota pro zpracování:	od +10°C do +30°C
pH:	8,4 ± 0,2

SKLADOVÁNÍ

Mapelux Opaca uložený v původních uzavřených obalech při teplotě +10°C až +30°C má skladovatelnost 12 měsíců. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVBĚ

Přípravek Mapelux Opaca není ve smyslu aktuálních norem klasifikován jako nebezpečný. Doporučujeme respektovat příslušné obecně platné pokyny pro manipulaci s chemickými prostředky. Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem,

Ize považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ