



Ultracoat Easy Plus

Jednosložkový 100% polyuretanový lak ve vodní disperzi, s velmi nízkým obsahem těkavých organických látek (EMICODE EC1) a bez obsahu NMP, vysoce odolný proti opotřebení a abrazi, určený na dřevěné podlahy vystavené střednímu až vysokému intenzivnímu pěšimu provoznímu zatížení



OBLASTI POUŽITÍ

Vysoce ochranná povrchová úprava s vysokou odolností proti opotřebení a oděru určená na tradiční a předbroušené dřevěné podlahy a na renovované dřevěné podlahy. Lze ho použít v občanských i komerčních prostředích vystavených vysokému zatížení pěším provozem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultracoat Easy Plus je jednosložkový lak ve vodní disperzi s obsahem 100% alifatických polyuretanových pryskyřic a samosítujícím systémem vyzrávání, který výrazně zvyšuje odolnost proti abrazi a vzniku stop, způsobených obuví s gumovou podrážkou. Je také charakteristický vysokou průhledností a vynikajícími krycími schopnostmi.

Zanechává odlišný vzhled ve srovnání s běžnými výrobky ve vodní disperzi, protože je průhledný a dodává dřevu teplý tón.

Ultracoat Easy Plus je k dispozici ve variantě 10 gloss, 30 gloss a 60 gloss.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Ultracoat Easy Plus** při teplotě nižší než +10°C.
- Nepoužívejte na povrchy v exteriéru.
- Nepoužívejte jako konečnou povrchovou úpravu na podlahy vystavené velmi vysokému zatížení pěším provozem (veřejné úřady, nákupní centra, letiště, apod.).
- Při přípravě a zpracování používejte pouze čisté nádoby a nářadí.
- U typů dřeva s vysokým obsahem extraktů doporučujeme ověřit, zda je tento výrobek s dřevem kompatibilní a použít základní nátěr **Ultracoat Universal Base** nebo **Ultracoat Premium Base**.
- Zcela odstraňte všechny stopy předchozích nátěrů, aby vznikla souvislá povrchová vrstva.
- Chraňte ošetřené povrchy před přímým sluncem a průvanem první 3 hodiny po aplikaci.
- Nevracejte zbytky výrobku zpět do originálního balení.

- Po otevření se musí každé balení zpracovat co nejdříve. Při vysokých teplotách doporučujeme zředit výrobek 10% vody nebo **Ultracoatem EL**.

- **Chraňte před mrazem. Pro přepravu při nízkých teplotách používejte klimatizovaná vozidla s kontrolou teploty.**

Příprava výrobku

Ultracoat Easy Plus je připraven k okamžitému použití. Před použitím výrobek protřepejte, na místo uzavěru vložte filtr a přelijte výrobek do speciální vaničky. Před uzavřením nádoby sejměte filtr a umyjte ho vodou. Před aplikací nechte výrobek 5-10 minut odstát.

Aplikace výrobku

Přeburste dřevěnou podlahu středně nebo hrubozrnným smirkovým papírem a odsajte všechn prach. Trhliny a nerovnosti na povrchu vyplňte **Ultracoatem Aqua Plus** nebo **Ultracoatem Binder** na základě pokynů v příslušném materiálovém listu. Po přebroušení odstraňte všechn prach.

Válečkem **Ultracoat Roller Plus** naneste první rovnoměrnou vrstvu **Ultracoatu Easy Plus** nebo základního nátěru **Ultracoat Universal Base** nebo **Ultracoat Premium Base**. Použijete-li jako první vrstvu **Ultracoat Easy Plus**, přeburste po 8 hodinách povrch kotoučem **Ultracoat SR 180/220**, odsajte všechn prach a naneste další vrstvu laku **Ultracoat Easy Plus**. V případě použití základního nátěru **Ultracoat Universal Base** nebo **Ultracoat Premium Base** postupujte podle instrukcí uvedených v příslušném materiálovém listu.

Poté z povrchu důkladně odstraňte všechn prach a naneste druhou vrstvu **Ultracoatu Easy Plus**. Pokud je požadován třívrstvý systém, třetí vrstvu aplikujte **bez přebroušení nejméně po 2 hodinách a nejpozději v průběhu 5 hodin**. Nanáší-li se následné vrstvy po více než 5 hodinách, povrch před aplikací přeburste.

Ultracoat Easy Plus



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	mléčně bílá
Viskozita (Ø3 Fordův pohárek):	40 ± 1 sec (10 gloss) - 35 ± 1 (30 gloss) - 32 ± 1 (60 gloss)
Hustota (g/cm³):	1,045 ± 0,005 (10 gloss) - 1,040 ± 0,005 (30 gloss) - 1,038 ± 0,005 (60 gloss)
EMICODE:	EC1 - velmi nízké emise
ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)	
Povrchové oschnutí:	20 minut
Odolnost na otisk:	35-40 minut
Maximální povolený poměr pro ředění (Směrnice 2004/42/CEE):	10% čisté vody nebo Ultracoat EL
Brousitelnost:	po 8 hodinách
Lakování bez broušení:	po 2 hodinách, nejpozději v průběhu max. 5 hodin
Provozní zatížení:	36-48 hodin
VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI	
Přilnavost (mřížková zkouška) Önorm C2350:	C
Odolnost proti oděru (Taberův test - 1 000 ot., 1 000 g, kotouč CS10):	18 mg
Chemická odolnost Önorm A 1605-12:	1 C
Pružnost Önorm C 2354:	1 B
Stupeň lesku:	(10 gloss - 30 gloss - 60 gloss)

Čištění

V čerstvém stavu je možné zbytky **Ultracoat Easy Plus** očistit vodou. Po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

SPOTŘEBA

První vrstva 80-100 ml/m². Následující vrstvy 50-70 ml/m².

BALENÍ

Kanystř 5 l.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Ultracoat Easy Plus není z hlediska platných norem týkajících se zatřídění směsí považován za nebezpečný. Doporučujeme však používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat běžná opatření jako při manipulaci s chemickými látkami.

Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze

považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com



Tento symbol poukazuje na výrobky Mapei s nízkým obsahem organických těkavých látek podle GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), Asociace pro kontrolu škodlivých látek ve výrobcích pro pokládku podlahových krytín, v lepidlech a materiálech pro stavebnictví.



Náš závazek životnímu prostředí
Výrobky MAPEI pomáhají projektantům a stavitelům v realizaci inovativních projektů certifikovaných LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ve shodě s U.S. Green Building Council

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ