



MAPEI

Ultracoat Premium Base



Dvousložkový základní nátěr ve vodní disperzi bez obsahu NMP, s nízkým obsahem těkavých organických látek a vysokou izolační schopností na dřevěné podlahy při konečné úpravě pomocí systému laků ve vodní disperzi Ultracoat



OBLASTI POUŽITÍ

Příprava tradičních a předbroušených nových dřevěných podlah a renovovaných podlah před aplikací laku ve vodní disperzi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultracoat Premium Base je dvousložkový základní nátěr ve vodní disperzi, charakteristický vysokou izolační schopností a krycí schopností, snadným broušením, jednoduchou aplikací a rychlým vysycháním. Snižuje optický problém s překrýváním jednotlivých nátěrů. **Ultracoat Premium Base** byl vyvinutý ke zlepšení barvy dřeva, aniž by způsobil nepěkné změny barvy dřeva bohatého na tanin a další extrakty (jako je dub, teak, atd.). Je vhodný na problematické druhy dřeva, protože zabráňuje jejich ztmavnutí a zčervenání. **Ultracoat Premium Base** má vysoký obsah zbytkové sušiny a v určitých případech, v závislosti na konečném využití podlahy, umožňuje aplikaci jedno nebo dvousložkového laku řady **Ultracoat**.

Ultracoat Premium Base neobsahuje rozpouštědla ani NMP (N-methyl-pyrrolidon) a má velmi nízký obsah organických těkavých látek (VOC).

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Ultracoat Premium Base** při teplotě nižší než +10°C.
- Nepoužívejte na povrchy v exteriéru.
- Před použitím aklimatizujte výrobek na teplotu prostředí, ve kterém se bude aplikovat.
- Při přípravě a zpracování používejte pouze čisté nádoby a nářadí.

- Podmínky prostředí a zbytková vlhkost dřeva při pokládce musí odpovídat platným normám a předpisům.
- Nevracejte nepoužité zbytky výrobku zpět do původního obalu.
- Při vysokých teplotách doporučujeme zředit výrobek 10% vody nebo **Ultracoatem EL**.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Přebruste dřevěnou podlahu hrubo a středně zrným smirkovým papírem a odsajte všechnen prach. Trhliny a nerovnosti na povrchu vyplňte **Ultracoatem Aqua Plus** nebo **Ultracoatem Binder** na základě pokynů v příslušném materiálovém listu. Po přebroušení odstraňte všechnen prach a štětcem nebo válečkem **Ultracoat Roller Plus** naneste **Ultracoat Premium Base**. Druhou vrstvu **Ultracoatu Premium Base** je možné aplikovat minimálně po 2 hodinách a v průběhu max. 5 hodin bez přebroušení, nebo počkejte 12 hodin, povrch přebruste kotoučem **Ultracoat SR 180/220**, důkladně odstraňte všechnen prach a štětcem nebo válečkem (**Ultracoat Roller Finish**) naneste vrstvu laku ve vodní disperzi řady **Ultracoat**.

Při systému povrchové úpravy podlahy dodržujte pokyny uvedené v příslušných materiálových listech.

Příprava výrobku

Důkladně smíchejte obě složky dohromady, až vznikne homogenní hmota. Směs lze zředit 10% čisté vody nebo **Ultracoatem EL** (Směrnice 2004/42/CEE). Před aplikací nechte výrobek 10 minut odstát. Výrobek připravený výše uvedeným způsobem se musí zpracovat v průběhu 2 hodin.

Ultracoat Premium Base



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

	složka A	složka B
Konzistence:	tekutá	tekutá
Barva:	mléčně bílá	transparentní
Hustota (g/cm³):	1,030	1,075
ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)		
Zpracovatelnost:	2 hodiny	
Mísicí poměr:	složka A : složka B = 5 : 1 (objemových)	
Maximální povolený poměr pro ředění (Směrnice 2004/42/CEE):	10% čisté vody nebo Ultracoat EL	
Brousitelnost:	po 12 hodinách	
Lakování bez broušení:	po 2 hodinách, nejpozději v průběhu 5 hodin	
Třída reakce na oheň*:	B _{fl} s1 - C _{fl} s1	

* V kombinaci s **Ultracoatem High Traffic**

Aplikace výrobku

Ultracoat Premium Base nanášejte štětcem nebo válečkem (**Ultracoat Roller Plus**). V případě potřeby při aplikaci nástřikem zředte výrobek max. 10% vody.

Čištění

Nářadí a zbytky **Ultracoat Premium Base** lze odstranit vodou, dokud je výrobek ještě čerstvý. Po vytvrzení je možné výrobek odstranit pouze mechanicky.

SPOTŘEBA

80-100 g/m² /1 vrstvu.

BALENÍ

Souprava 6 l (A+B).
Chraňte před mrazem. Pro přepravu při nízkých teplotách doporučujeme použít klimatizovaná vozidla s kontrolou teploty.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původním obalu a suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Ultracoat Premium Base složka A není z hlediska platných předpisů týkajících se zařazení směsi považován za nebezpečný. **Ultracoat Premium Base** složka B je nebezpečný při vdechování a je dráždivý pro dýchací ústrojí, může způsobit senzitivizaci při styku s kůží.

Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Doporučujeme také pracovat v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte obličejovou


masku s filtrem. Při zasažení očí nebo kůže ihned umyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. **Ultracoat Premium Base** složka B je nebezpečný pro vodní organismy. Nevypouštějte výrobek do prostředí. Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com



Náš závazek životnímu prostředí
Výrobky MAPEI pomáhají projektantům a stavitelům v realizaci inovativních projektů certifikovaných LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ve shodě s U.S. Green Building Council

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ