

Ultracoat Universal Base

**Jednosložkový rychlý
základní nátěr ve vodní
disperzi na dřevěné
podlahy s velmi nízkým
obsahem organických
těkavých látek a bez
obsahu NMP**



OBLASTI POUŽITÍ

Příprava dřevěných tradičních, předbroušených a opravovaných podlah.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultracoat Universal Base je jednosložkový rychleschnoucí základní nátěr ve vodní disperzi charakteristický vysokou izolační a krycí schopností, snadným broušením, jednoduchou aplikací a velmi rychlým vysycháním. Snižuje optický problém s překrýváním jednotlivých nátěrů.

UPOZORNĚNÍ

- V případě použití na exotické dřeviny nebo dřeviny s vysokým obsahem extraktů doporučujeme provést předběžnou zkoušku na malém kousku podlahy nebo použít **Ultracoat Premium Base** nebo **Ultracoat Toning Base**.
- Nepoužívejte **Ultracoat Universal Base** při teplotě nižší než +10°C.
- Nepoužívejte na povrchy v exteriéru.
- Před použitím se musí výrobek přizpůsobit teplotě prostředí, ve kterém se bude aplikovat.
- Při přípravě a zpracování používejte pouze čisté nádoby a nářadí.
- Nevracejte nespotřebované zbytky výrobku zpět do původní nádoby.
- Při vysokých teplotách doporučujeme zředit výrobek 10% vody nebo **Ultracoatu EL**.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Dřevěnou podlahu přebruste středně nebo hrubozrným

smirkovým papírem a odsajte všechnen prach. Trhliny a nerovnosti na povrchu vyplňte **Ultracoatem Aqua Plus** nebo **Ultracoatem Binder** podle pokynů v příslušném materiálovém listu. Po přebroušení odstraňte všechnen prach a štětcem nebo válečkem (**Ultracoat Roller Plus**) naneste v dostatečném množství stejnou vrstvu **Ultracoatu Universal Base** (80/100 g/m²). Aplikaci provádějte napříč směru kladení podlah a dokončete ji ve stejném směru. Po 2 hodinách je možné povrch přebrousit kotoučem **Ultracoat SR 180/220** nebo lak nanášejte v průběhu 5 hodin bez nutnosti přebroušení podlahy.

Při systému povrchové úpravy podlahy dodržujte pokyny uvedené v příslušných materiálových listech.

Příprava výrobku

Obsah kanystru dobře protřepte, aby došlo k důkladnému promíchání výrobku. Výrobek je možné zředit 10% čisté vody nebo **Ultracoatu EL** (Směrnice EC 2004/42).

Aplikace výrobku

Ultracoat Universal Base naneste na povrch štětcem nebo válečkem (**Ultracoat Roller Plus**). V případě potřeby při aplikaci nástřikem zředte výrobek max. 10% vody.

Čištění

Zbytky **Ultracoatu Universal Base** lze z nářadí umýt vodou, dokud je výrobek ještě čerstvý. Po vytvrzení ho lze odstranit pouze mechanicky.

Ultracoat Universal Base



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní

Hustota (g/cm³): 1,020

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a při 50% rel. vlhkosti)

Maximální přípustný poměr ředění (Směrnice EC 2004/42): 10% čisté vody nebo **Ultracoatu EL**

Brousitelnost: po 2 hodinách

Přetíratelnost bez broušení (třívrstvý systém): po 2 hodinách ale v průběhu max. 5 hodin

SPOTŘEBA

80-100 g/m² a jednu vrstvu.

BALENÍ

kanystr 5 l.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Ultracoat Universal Base není považován za nebezpečný ve smyslu aktuálních norem pro zatřídění směsí. Doporučujeme však používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat běžná opatření jako při manipulaci s chemickými látkami.

Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem,

Ize považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com



Náš závazek životnímu prostředí

Výrobky MAPEI pomáhají projektantům a stavitelům v realizaci inovativních projektů certifikovaných LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ve shodě s U.S. Green Building Council

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ